

FICHE SYSTEME DECORATION

FLOOR ENDUIT DECOR MUR



Environnement

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

Qualité de fabrication

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

Réglementation COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



Domaines d'application

Floor Enduit Décor Mur est un revêtement de mur résine décoratif semi rigide avec une surface lisse ou spatulé d'aspect nuancé surtout appliqué dans des surfaces de vente, halls d'exposition, salles polyvalentes, habitations ayant besoin d'un confort acoustique.

Composition du produit

Le revêtement est constitué de résine époxy sans solvant, sans plomb, de durcisseur et de charge minérale.

Caractéristiques techniques

- C'est un revêtement de type béton teinté dans la masse.
- Un traitement de surface par le **Floorthane Protechydro** est conseillé car il favorise la durabilité, le nettoyage et l'esthétisme.
- Le revêtement peut s'appliquer avec ou sans joints, facilitant ainsi l'entretien, la sécurité et l'hygiène.
- Le **Floor Enduit Décor Mur** se distingue par sa résistance, son esthétisme et son grand choix de coloris.

Préparation du support

Le support doit être suffisamment résistant aux contraintes d'application que ce système implique. La préparation du support se fait par ponçage permettant ainsi d'enlever la laitance du béton ou du plâtre et d'ouvrir la porosité du support pour une parfaite adhérence du revêtement. Une aspiration parfaite doit être effectuée. Pose également sur supports bois, plâtre ou ancienne peinture. L'humidité du support doit être inférieur à 1%. Voir Cahier Technique des Supports et DTU ou AFNOR.

Durcissement

À une température de 20 °C ambiant et 17 °C minimum du support.

Le séchage minimum du revêtement est de 24 h.

Le revêtement peut subir une sollicitation mécanique légère au bout de 48 h. Il atteint sa résistance maximale au bout d'une semaine à 20 °C.

Précaution particulière : ne pas déverser d'eau ni de produits chimiques avant cette semaine de séchage. Si par accident cela arrivait, nettoyer et sécher la surface immédiatement (risque de blanchiment).

Spécifications techniques

Classement au feu Euroclasse

Bf1

COV

< 100 g/l de mélange

NF T 36005 : Famille III - Classe 2

Entretien

Les systèmes de revêtement Floorcolor.fr sont posés avec ou sans joints et ne présentent aucunes porosités.

De ce fait, l'entretien peut se faire avec des produits de nettoyage courants que l'on peut trouver facilement (voir fiche **Entretien des sols**).

Hygiène

Le système Floor Enduit Décor Mur est appliqué avec ou sans joints.

Il peut être réalisé avec des plinthes à gorges.

Ainsi, le système répond aux normes en matière d'hygiène et de sécurité.

Choix des coloris

Le système Floor Enduit Décor Mur présente tous les coloris possibles suivant les teintes du nuancier ou autre sur demande.

Le choix du coloris se fait en fonction d'échantillons de références disponibles à la demande.

Ce choix se fait le plus souvent par rapport au domaine d'application auquel le revêtement est destiné, et à la fonction du bâtiment.

Marquage CE

Floorcolor.fr 15, rue des Étains F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS	
12	
EN 13813 - SR - B 1,5 - AR 1 - IR 15	
Matériau pour chapes à l'usage interne dans les bâtiments	
Réaction au feu	Bf1 - S1
Résistance à l'usure (BCA)	AR 1
Force d'adhérence	B 1,5
Résistance à l'impact	IR 15

Structure du revêtement


Floor Enduit Décor Mur est un système composé de :

- 1 couche de Floor Sous Couche Enduit Décor.
- 1 couche de Floor Enduit Décor Base A.
- 1 couche de Floor Enduit Décor Base B.
- 1 couche de Floor Finition Enduit Décor satiné avec différents aspects (cuivre, bronze, alu, zinc, métallisée et incolore).
- Option : Traitement de surface avec 1 couche de Floorthanne Protechydro Brillant, Satiné ou Mat (à définir selon besoin).

L'épaisseur du revêtement varie de 1 à 1,5 mm en fonction de l'état du support et de l'effet spatulé.

Le traitement de surface rend le revêtement plus lisse et facilite ainsi le nettoyage.

Il n'est pas adapté pour un nettoyage à l'eau sous pression et à haute température, lorsque le revêtement doit être antidérapant et en milieu humide.




AVERTISSEMENTS :

Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à info@floorcolor.fr). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, Floorcolor décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.



commercial@floorcolor.fr (devis & renseignements)
info@floorcolor.fr (commande)
www.floorcolor.fr



www.facebook.com/floorcolor.fr

Agence Est (siège social) :
Parc d'Activités du Moulin • 15, rue des Étains
F - 25490 Dampierre-les-Bois

Agence Ouest :
16 avenue Maréchal Joffre
F - 33700 Mérignac

Floorcolor.fr - Résines de sol®
Sàrl à associé unique au capital de 200 000 €
RCS Belfort 449 843 325 00035 • N° TVA : FR 27 449 843 325
NAF : 4333 Z • N° Gestion : 2008B40235

N° Indigo 0 821 55 49 82

PRIX D'UN APPEL LOCAL